

## Impredur Klarlack 784

aromatenfrei, glanzstabil, hochglänzend, für außen und innen



### Anwendungsbereich

Für hochwertige, transparente Lackierungen, vorwiegend im Innenbereich, z. B. auf Türen, Möbeln und Einbauschränken (keine Innenflächen). Auch geeignet für Lackierungen im Außenraumklima (gegen unmittelbare Bewitterung geschützt).

### Eigenschaften

- aromatenfrei
- auf Alkydharz-Basis
- für außen und innen
- hochglänzend
- strapazierfähig
- glanzstabil
- mit hoher Füllkraft
- blockfest
- abriebfest
- schnell trocknend
- leicht zu reinigen
- beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Speichel- und Schweißechtheit

### Werkstoffbeschreibung

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farbton</b>        | transparent (0100 farblos)                                                                              |
| <b>Glanzgrad</b>      | hochglänzend                                                                                            |
| <b>Werkstoffbasis</b> | Alkydharz, lösemittelbasiert                                                                            |
| <b>VOC</b>            | EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010).<br>Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC. |
| <b>Flammpunkt</b>     | +41 °C                                                                                                  |
| <b>Dichte</b>         | ca. 0,88–0,92 g/cm <sup>3</sup>                                                                         |
| <b>Verpackung</b>     | 750 ml und 3 l                                                                                          |

| Verarbeitung                   |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verdünnung</b>              | Nicht verdünnen, da hierdurch der EU-Grenzwert gemäß VOC-Richtlinie überschritten wird.                   |
| <b>Abtönen</b>                 | Nicht abtönen.                                                                                            |
| <b>Verträglichkeit</b>         | Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Praxismerkblatt dafür vorgesehenen Materialien.          |
| <b>Auftrag</b>                 | Impredur Klarlack 784 kann im Streich- und Rollverfahren verarbeitet werden.                              |
| <b>Verbrauch</b>               | Ca. 70–100 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln. |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b> | Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.                                                 |
| <b>Werkzeugreinigung</b>       | Nach Gebrauch sofort mit Verdünnung AF 631 oder Pinselschnellreiniger 111.                                |

| Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.) |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Staubtrocken nach ca. 4 Stunden. Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. |

| Lagerung |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
|          | Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen. |

| Deklaration         |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Code</b> | BSL40<br>Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. |

| Beschichtungsaufbau            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Untergrundvorbehandlung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.</li> <li>- der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß BFS Merkblatt Nr. 18 bei maßhaltigen Bauteilen 15 % bzw. begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen 18 %, nicht überschreiten.</li> <li>- vergrautes Holz bis auf die tragfähige Holzschicht entfernen.</li> <li>- vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen</li> <li>- nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen.</li> <li>- intakte Lackierungen gründlich anschleifen</li> <li>- beim Bearbeiten oder Entfernen von Anstrichen können durch z. B. Schleifen, Abbrennen u. Ä. gesundheitsgefährdende Stäube/Dämpfe freigesetzt werden. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen und je nach Erfordernis für geeignete (Atem-) Schutzausrüstung sorgen.</li> <li>- siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3 beachten.</li> </ul> |

**Innenanstriche auf Holz**

| Untergründe                                                       | Grundanstrich                          | Zwischenanstrich                         | Schlussanstrich       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| unbehandelte Holzbauteile und Holzwerkstoffe, innen               | Impredur Klarlack 784                  | Impredur Klarlack 784                    | Impredur Klarlack 784 |
| Holzbauteile und Holzwerkstoffe mit intaktem Lasuranstrich, innen | Schadstellen mit Impredur Klarlack 784 | falls erforderlich Impredur Klarlack 784 |                       |

**Außenanstriche auf Holz im Außenraumklima (gegen unmittelbare Bewitterung geschützt) <sup>1)</sup>**

| Untergründe                                                                                               | Imprägnierung <sup>2)</sup>                 | Grundanstrich                          | Zwischenanstrich      | Schlussanstrich       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| begrenzt maßhaltige Holzbauteile, unbehandelt: z. B. Verbretterungen mit Nut und Feder (Dachuntersichten) | Lignodur Contrabol 550                      | Impredur Klarlack 784                  | Impredur Klarlack 784 | Impredur Klarlack 784 |
| maßhaltige Holzbauteile, unbehandelt: Fenster und Türen                                                   |                                             |                                        |                       |                       |
| maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile, mit intakter, farbloser Altlackierung                    | rohe Holzstellen mit Lignodur Contrabol 550 | Schadstellen mit Impredur Klarlack 784 |                       |                       |

<sup>1)</sup> Für direkt bewitterte Flächen empfehlen wir einen farbigen Systemaufbau mit Lignodur VarioGuard Tix 510, Lignodur VarioGuard 620 oder Lignodur UltraGuard 580.

<sup>2)</sup> BFS-Merkblatt Nr. 18, Abschnitt 6 und 7.2.1 beachten.

**Hinweise**

**Keine Möbelinnenflächen**

Die Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher Geruchsbelästigung nicht mit Alkydharzlacken lackieren.

**Großflächige Anwendung innen**

Für großflächige Anwendungen im Innenbereich (auf z. B. Decken- und Wandflächen) empfehlen wir wegen des materialtypischen Geruchs von lösemittelbasierten Alkydharzlacken, den Einsatz wasserbasierter Systeme, z. B. Lacryl-PU Holzsigel 262, seidenmatt. Bei Bedarf steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.

**Untergründe schleifen**

Wir empfehlen, zwischen den einzelnen Arbeitsgängen die Flächen zu schleifen.

**Farbtonwiedergabe**

Der gelbliche Eigenfarbton des Alkydharzbindemittels nimmt je nach Untergrund Einfluss auf die Farbtonwiedergabe. Die Anwendung auf unbehandeltem Holz führt in der Regel zu einer Intensivierung des Holzfarbtons.

## Hinweise

### Vergilbung der Oberfläche

Fehlendes Tageslicht (mangelnde UV-Strahlung), Wärme und Chemische Einflüsse, z. B. Dämpfe aus Reinigungsmitteln, Kleb-, Anstrich- oder Dichtstoffen können zu einer Vergilbung der Oberfläche führen. Diese ist bei Alkydharzlacken materialtypisch und stellt keinen Produktmangel dar. Siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 26.

### Reinigung und Pflege

Zur Reinigung der lackierten Flächen ein sauberes, weiches Tuch, trocken oder feucht ohne den Einsatz von scheuernden, lösemittelhaltigen oder ätzenden Mitteln verwenden. Die Reinigung ohne starken Druck ausführen (Flächen nicht polieren). Im Vorfeld Probereinigung an unauffälliger Stelle durchführen. Nur vollständig getrocknete und abgegebundene Flächen reinigen.

### Weitere Angaben

Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
der Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst..

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de