

Technisches Datenblatt

Liquid Rustique floor

Produktbeschreibung

Wässrige Lösung mit synthetischen Polymeren zum Anmischen von terrastone. Liquid Rustique floor unterstützt durch natürliche und synthetische Harze die Elastizität, Haftung und Festigkeit von terrastone Rustique und terrastone Rustique floor.

Erhöht die Beständigkeit im Nassbereich und verstärkt die Flexibilität. Erhöht die Widerstandskraft von terrastone Rustique und terrastone Rustique floor. Verstärkt die Elastizität und verringert die Wasserdurchlässigkeit.

Anwendung

Liquid Rustique floor wird als Anmachflüssigkeit bei der Verarbeitung von terrastone Rustique floor genutzt. In der Trocknungsphase reagiert das Produkt mit dem terrastone und gibt ihm mehr Elastizität, Haftung und Festigkeit.

Bei der Verarbeitung auf dem Boden, Treppen und bei Arbeitsplatten sorgt es für erhöhte Widerstandskraft, verstärkt die Elastizität und vermindert die Rissbildung. Als Boden wirkt er natürlich warm, ist strapazierfähig und pflegeleicht. Es bildet außerdem einen besseren Schutz gegen Wasser.

Es kann auch zum Anmachen von terrastone Rustique benutzt werden.

Verarbeitung

Der Untergrund muss entsprechend der gewünschten Verarbeitung, fachgerecht vorbereitet sein.

Schützen Sie das Produkt vor Sonne. Direkte Sonneneinstrahlung oder starker Wind kann dazu führen, dass das Produkt zu schnell trocknet. Unterbinden Sie dies bei der Verarbeitung.

Für die Verarbeitung wird die Grundsubstanz mit Liquid Rustique floor angerührt. Dazu wird das Terrastone-Pulver in kleineren Mengen ins Liquid Rustique floor gestreut, mit Hand oder Quirl umgerührt und weitere 3 Minuten einwirken gelassen. Dadurch entsteht eine strapazierfähige Fläche. **Achten Sie beim Anmischen innerhalb der Flächen immer sorgfältig darauf, dass das gleiche Verhältnis von Flüssigkeit (Liquid Rustique floor) zu Pulver (Terrastone Rustique floor) besteht. Um eine gleiche Konsistenz in der Verarbeitung zu gewährleisten und durchgängig die gleiche Farbe zu erzeugen.**

Wenn Sie das Material das erste Mal anwenden, empfehlen wir Ihnen, mit kleineren Mengen anzufangen, etwa 1/4 oder 1/3 des Eimerinhalts. Die Mischung soll eine geschmeidige Konsistenz erhalten. Legen Sie immer Ihre eigenen Muster an. (Wir bieten dafür 2,5 kg Gebinde Rustique floor mit 1 l Liquid Rustique floor an.)

Mischungsverhältnis Pulver zu Liquid:

Den Inhalt eines Eimers Terrastone Rustique floor (Pulver, 15 kg) auf mindestens 5 Liter Liquid Rustique floor für eine cremig steife Konsistenz anmischen. Diesen zu einer einheitlichen und geschmeidigen Konsistenz anrühren. Falls eine dünnere Mischung erwünscht ist, das Liquid Rustique floor danach nur in kleinen Mengen weiter zugeben bis die richtige Verarbeitungskonsistenz erreicht ist. Es ist gut möglich mit 5 bis 6 Litern Anmachflüssigkeit auf 15 kg Pulver zu arbeiten. Je nachdem ob eine ein- oder mehrlagige Ausführungen erwünscht ist. (Das Wissen zur richtigen Verarbeitung wird im Boden-Seminar vermittelt.)

Technisches Datenblatt

Verarbeitbarkeit

Der mit Liquid Rustique floor angemischte Terrastone Rustique floor ist bei 20°C Raumtemperatur innerhalb von 30 Minuten zu verarbeiten. Höhere Temperaturen verkürzen, tiefere Temperaturen verlängern diese Verarbeitungszeit. Terrastone sollte nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 25°C verarbeitet werden.

Die Oberflächen Temperatur sollte mindestens 12°C betragen. Nach dem Anmischen sollte zeitverzögert kein zusätzliches Liquid Rustique floor mehr hinzugefügt werden, sonst tauchen Farbänderungen und Materialfehler auf.

Trocknungszeit

Terrastone Rustique floor ist nach ca. 3 Stunde abgebunden, nach 12 Stunden begehbar, nach 3 Tagen ausgehärtet und mit dem Skin-System behandelbar. Endfestigkeit nach 28 Tagen.

Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Raumtemperatur, Raumfeuchtigkeit und von der Dicke der Auftragsschicht ab. Hohe Temperaturen verkürzen, niedrige verlängern die Trocknungszeiten.

Verbrauch

Für 15 kg Terrastone Rustique floor 5 bis 6 l Liquid Rustique floor, damit kann man eine Fläche - je nach Art und Technik bei durchschnittlich gespachteltem Bodenbelag - von 4 bis 10 m² erreichen. Bei sehr porösen, unebenen Untergründen kann der Verbrauch durchaus höher sein.

Reinigung der Werkzeuge

Benutzte Werkzeuge sind unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Technische Eigenschaften

Zusammensetzung:	synthetische Polymere in wässriger Lösung
Gebindegröße:	1 l, 5 l
Farbe:	weißlich
Temperaturgrenze:	bei Temperaturen von 10 bis 30°C anwenden

Lagerung

Das Produkt muss in den verschlossenen und unversehrten Originalverpackungen, an einem trockenen und kühlen, frostfreien Ort aufbewahrt werden. Liquid Rustique floor ist 4 Monate lagerfähig und sollte nicht unter 5° Grad gelagert werden.

Sicherheitshinweis

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden, da die Baustellenbedingungen variieren können. Die anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen und handwerkliche Richtlinien müssen beachtet werden. Probeflächen müssen von ausreichender Größe angelegt werden.